

Způsob skladování

Suchá maltová směs je dodávána v papírových pytlích s vloženou polyetylénovou fólií. Pytle jsou uloženy na EUR palety, které jsou zabaleny do fólie. Maltovou směs je nutno skladovat v suchém prostředí. Záruční doba je 6 měsíců od data výroby. Váha pytlů - 25 kg . Na paletě je 48 pytlů tj. 1,2 t zboží.

Systém řízení jakosti

Cement Hranice, akciová společnost má certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Bezpečnost a hygiena práce, ekologie

viz. bezpečnostní list tohoto výrobku, který je součástí dokumentace dodávky.

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

viz. bezpečnostní list tohoto výrobku

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

viz. bezpečnostní list tohoto výrobku

Pokyny pro první pomoc

Všeobecně: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z bezpečnostního listu.

Při nadýchání: Přemístit postiženého na čerstvý vzduch, při dechových potížích přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Pokožku omýt čistou vodou popř. i mýdlem, podrážděná místa po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem, při alergické reakci zamezit dalšímu styku s přípravkem a vyhledat lékaře.

Při zasažení očí: Ihned promývat proudem čisté vody po dobu 15 min. při násilím široce rozevřených víčkách a následně vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, dát vypít sklenici asi -1/4 litru vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

Další údaje: Přípravek může vyvolat alergickou reakci při styku s kůží. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.

Důležitá upozornění

Skladujte mimo dosah dětí!

Likvidace odpadů

Použité papírové obaly vraťte do sběren recyklovaných obalových odpadů. Znečištěné odpady – kód odpadu 150110 „Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek“. Nespotřebovaný výrobek smíchejte s vodou, nechte vytvrdnout a uložte na povolenou skládku komunálních odpadů na místo určené obcí. Vlastní přípravek - kód odpadu 101311 „Odpady z jiných směsných materiálů“

Závěrečná ustanovení

Veškeré údaje jsou zpracovány podle platných norem a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznacích. Výrobce si vyhrazuje právo provést změny založené na budoucích nových poznacích a změny odpovídající příslušným normám.

OBJEDNÁVKY

**Cement Hranice,
akciová společnost
Bělotínská 288
753 01 Hranice I - Město**

**www.unimalt.cz
e-mail: cement@cement.cz
tel: 581 829 382
fax: 581 829 421**

Vypracoval : Ing. J. Janota

Platnost tohoto technického listu je od 13. 1. 2023



Výrobce: Cement Hranice,

www.unimal

t.cz

akciová společnost

e-mail:

cement@cement.cz

Referenční norma:

EN 12 004

Typ malty nebo lepidla:

Cementové lepidlo Typ C1 T

Použití v praxi :

Cementové lepidlo pro keramické obklady k použití ve vnitřních i vnějších prostorech pro povrchovou úpravu podlah a stěn. Není vhodné pro trvalé uložení ve vodě, pro podlahové vytápění a pro obklady s nasákavostí menší, než 3 %.

Pevnost slepu

- počáteční tahová přídržnost
min. 0,5 N / mm²

Trvanlivost :

- povětrnostní /tepelné stárnutí
min. 0,5 N / mm²

Působení vlhkosti :

- tahová přídržnost po ponoření do vody
NPD

**- Odolnost vůči cyklům
zmrazení / rozmrazení :**

- tahová přídržnost po cyklech
zmrazení/ rozmrazení
min. 0,5 N / mm²

Doba zavadnutí po 20 min:

- tahová přídržnost min. 0,5 N/mm²

Skluž:

- skluž < 0,5 mm

Reakce na oheň:

A1 / A1_f